

# **SPÁROVACÍ MALTA SEIFERT**

## **POUŽITÍ:**

Spárovací malta SEIFERT je určena ke spárování všech typů lícového zdiva, umělého i přírodního kamene, vápenopískových cihel a jiných materiálů s nasákavostí větší než 3%.

## **Barva:**

Spárovací malta SEIFERT je vyráběna v mnoha barevných odstínech, dle aktuálního vzorníku.

## **Složení:**

Na bázi: -Bílého cementu  
-Vápenného hydrátu  
-Křemičitého písku  
-Modifikujících přísad  
-Vodoodpudivých produktů

## **Balení:**

Papírové nepromokavé pytle s uvedením názvu, čísla barvy a původu výrobku, hmotnost 25kg.

## **Uskladnění:**

V neporušených, originálních obalech uložených na dřevěných paletách v suchém prostředí. Spárovací hmotu je možno skladovat max. 1rok.

## **Návod k použití:**

Na 25kg suché malty použijte 3,75l čisté vody.

## **Míchání:**

Minimálně 5 minut v míchačce s postupným přidáváním malty. Konzistence hmoty má být vlhká. Doporučuje se začít s prací až po důkladném vyčištění spár a navlhčení zdi čistou vodou. Spárovací hmotu vtlačit do spár, uhladit spárovačkou nebo hadicí. Po zaspárování a zavaznutí (cca.30min-1hod.) spárovací hmoty v celé ploše očistit zeď lehce smetáčkem od zbytků spárovací hmoty. Maximální doba použití: při 20° 2 hodiny po vymíchání. Po rozmíchání není možné další přidávání vody. Spárování není možné za nepříznivých povětrnostních vlivů a jen při teplotách mezi cca. +5° a +28°.

## **Spotřeba:**

Závisí od hloubky a šířky spáry a Od rozměrů cihly. Při použití cihly standardních rozměrů, při šířce spáry 10mm a při hloubce 12mm je spotřeba cca 10kg/m<sup>2</sup>.